

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 16.07.2024

**PINTURA 1K NEGRA MATE
PINTURA 1K PLATEADA RAL 9006****Número de artículo:****50010, 50020****Color:**

negro mate, plata RAL 9006

Uso previsto:

Producto de repintado de automóviles / Pintura

Sustratos:

Fondo

Características generales:

Pintura 1K de secado rápido diseñada para reparaciones puntuales o repintado completo de vehículos comerciales, máquinas, motocicletas y vehículos pesados en un sistema de barniz sobre la base. Se puede utilizar en latas de pre-llenado Chamäleon.

- secado inicial rápido
- se puede aplicar electrostáticamente
- alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie

PROCESO DE PREPARACIÓN:**Endurecedor:** sin endurecedor**Dilución:** Diluyente Chamäleon UNI 322/323, adición 25 - 30 %**Viscosidad de pulverización 4 mm DIN (20° C):** 18-20 segundos**Pretratamiento del sustrato:**

El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejos / sueltos.

Viejas capas de pintura 1K:	Asegúrese de que las capas de pintura existentes se eliminen por completo (lije bien o aplique un agente eliminador de pintura)
Viejas capas de pintura 2K:	Preparar lijando y desengrasando con removedor de silicona

PROCESO DE APLICACIÓN:

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Presión	Boquilla
Pistola pulverizadora de gravedad	2,0-2,5 bares	1,2-1,3 milímetros
HVLP	2,0-2,2 bares	1,2-1,3 milímetros

Operaciones de pulverización	DFT	Consumo
2 - 4	30-40 µm	9 - 12 m2 / l

Tiempo flash-off	Entre las capas	Antes del secado al horno
	3-5 minutos	10-15 minutos

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Dureza total
Temperatura del objeto 20 °C	10 -15 minutos	20-25 minutos	1-2 horas
Temperatura del objeto 60 °C			30 minutos

Vida útil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente