

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 30.10.2024

AEROSOLÉS BÁSICOS: PINTURA PARA RINES

Número de artículo:	26104
Color:	plata
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Pintura
Características generales:	<p>Una pintura acrílica 1K de secado rápido con alta cobertura, excelente adhesión y buena dureza superficial.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ resistente a la decoloración y a los rayos UV▪ resistente a la gasolina, los productos químicos y la sal anticongelante▪ resistente al desgaste y a los arañazos▪ brillo duradero <p>Campos de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ acero▪ llantas (rines) de metal ligero▪ tapacubos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: resina acrílica**Olor:** característico**Grado de brillo:** >75 GU**Consumo:** 4-5 metros² (500 ml)**Resistente a la temperatura:** hasta 110°C

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +10 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejas y sueltas
- De antemano enmascare las partes que no deben pintarse.
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- Desengrasar la superficie
- Aplique una imprimación adecuada para evitar la oxidación o la corrosión y obtener una mejor adhesión (por ejemplo, Fondo básico en aerosol básica o Fondo de aluminio Chamäleon)
- Después de secar lije la capa base con P400-P800
- Desengrasar la superficie nuevamente
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos.
- La distancia a la superficie debe ser de aproximadamente 25 a 30 cm
- Aplique la Pintura para rines en varias capas delgadas.
- Mantenga un tiempo de evaporación de 3 a 5 minutos entre cada mano de pulverización (según el grosor de la capa)
- Para obtener un alto brillo, aplique una capa de acabado de Barniz Chamäleon
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	5-10 minutos	10-20 minutos	2 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 688,6 g / l de COV

Vida útil:

120 meses en envase original bien cerrado

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.