



CHAMÁLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÁLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHA TÉCNICA

FONDO ACTIVO CHAMÁLEON

Número de artículo: 14045

Características generales: Fondo incoloro bicomponente a base de ácido endurecedor, elaborado especialmente para el tratamiento de las superficies de aluminio. Proporciona una protección fiable contra la corrosión y posee una excelente adhesión al hierro. Se puede aplicar en los sistemas triplecapa (fondo / masilla / barniz). Consumo: 8 - 10 m² / l.

Especificaciones técnicas:

Color	amarillo-verde transparente			
Relación de mezcla	2 a 1 (en amplias superficies se permite la proporción de 1 a 1)			
Endurecedores	endurecedor para el fondo reactivo			
Dilución	la viscosidad necesaria se logra cuando se utiliza la relación de mezcla mencionada.			
Viscosidad cuando se aplica a 20 ° C	16 - 18 segundos, 4 mm DIN			
Aplicación	presión	boquilla	Cantidad de capas de aplicación	
Lata/ pistola-pulverizador	3 - 4 bar	1,3 – 1,5 mm	1 – 1,5	
Sin aire / Neumática				
Plazo de almacenaje de la mezcla	12 horas			
Espesor de la capa / de la película seca	10 - 15 µm			
Intervalo entre capas				
Tiempo de secado	para volver a aplicar	del polvo	para el despegado	secado completo
Tiempo de secado (20 ° C)	30 min – 8 horas	4-6 minutos	20-25 minutos	.
Regulación COV	El valor límite de acuerdo a las normas de la UE para (cat. B / c): 780 g / l (2007) El contenido máximo en el producto 704 g / l COV [5,87 libras / galón]			



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Notas:

Compruebe la adherencia en superficies de acero inoxidable antes del uso. Aplique el fondo reactivo al barniz protector durante 8 horas,. Las piezas tratadas con fondo reactivo deben protegerse de la humedad. No dejar restos de la sustancia en las bombonas. No aplicar a los productos de la termoplástico. No tratar con los materiales de poliuretano.

Plazo de almacenaje: no menos de 2 años cuando se almacena en un contenedor cerrado.

Para obtener información adicional no incluida en la Ficha técnica, póngase en contacto con el proveedor de: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de. Consulte la ficha de datos de seguridad para encontrar la información de seguridad.

28.05.2018